




PRZEMYSŁ ELEKTRYCZNY POLSKE
SPÓŁKA AKCYJNA
W ZGIERZU.
„BORUTA” ZGIERZ.



MODNE KOLORY

OF THE RECORDS

1870



Modne kolory.

Zamieszczone w niniejszej kolekcji modne kolory są zestawione z 3-ch barwników:

Żółcienia aminowego E

Czerwieni aminowej B L

Błękitu trwałego na światło S eks.

Barwniki te są trwałe na światło, równo kryją oraz nie zabarwiają bawełny i sztucznego jedwabiu.

Z powyższych trzech barwników otrzymujemy cały szereg modnych kolorów, używanych zwłaszcza do farbowania towarów lekkich.










Sposób farbowania.

Do kąpeli farbiarskiej, zawierającej odpowiednią ilość barwnika, 10—15% soli glauberskiej krystalicznej i 4—5% kwasu siarkowego 66° Bé, zanurzyć towar przy 60° C, następnie powoli doprowadzić temperaturę do wrzenia i gotować 1 godzinę.










Po skończeniu farbowania towar płucze się i suszy.

Współpraca z...










Przemysł Chemiczny w Polsce, Spółka Akcyjna w Zgierzu.

1	0,2%	Żółcień aminowy E	
2	0,4%	Żółcień aminowy E	
3	1%	Żółcień aminowy E	
4	0,2%	Czerwień aminowa B L	
5	0,4%	Czerwień aminowa B L	
6	1%	Czerwień aminowa B L	
7	0,2%	Błękit trwały na światło S eks.	
8	0,4%	Błękit trwały na światło S eks.	
9	1%	Błękit trwały na światło S eks.	










Przemysł Chemiczny w Polsce, Spółka Akcyjna w Zgierzu.

10	0,06% Żółcień aminowy E 0,03% Czerwień aminowa B L	
11	0,2% Żółcień aminowy E 0,09% Czerwień aminowa B L 0,005% Błękit trwały na światło S eks.	
12	0,3% Żółcień aminowy E 0,14% Czerwień aminowa B L 0,008% Błękit trwały na światło S eks.	
13	0,06% Żółcień aminowy E 0,02% Czerwień aminowa B L 0,01% Błękit trwały na światło S eks.	
14	0,15% Żółcień aminowy E 0,05% Czerwień aminowa B L 0,03% Błękit trwały na światło S eks.	
15	0,45% Żółcień aminowy E 0,15% Czerwień aminowa B L 0,08% Błękit trwały na światło S eks.	
16	0,07% Żółcień aminowy E 0,03% Czerwień aminowa B L 0,03% Błękit trwały na światło S eks.	
17	0,15% Żółcień aminowy E 0,07% Czerwień aminowa B L 0,07% Błękit trwały na światło S eks.	
18	0,32% Żółcień aminowy E 0,16% Czerwień aminowa B L 0,15% Błękit trwały na światło S eks.	










Przemysł Chemiczny w Polsce, Spółka Akcyjna w Zgierzu.

19	0,05‰ Żółcień aminowy E 0,04‰ Czerwień aminowa B L 0,04‰ Błękit trwały na światło S eks.	
20	0,1‰ Żółcień aminowy E 0,08‰ Czerwień aminowa B L 0,06‰ Błękit trwały na światło S eks.	
21	0,2‰ Żółcień aminowy E 0,15‰ Czerwień aminowa B L 0,11‰ Błękit trwały na światło S eks.	
22	0,11‰ Żółcień aminowy E 0,07‰ Czerwień aminowa B L 0,07‰ Błękit trwały na światło S eks.	
23	0,2‰ Żółcień aminowy E 0,14‰ Czerwień aminowa B L 0,14‰ Błękit trwały na światło S eks.	
24	0,4‰ Żółcień aminowy E 0,23‰ Czerwień aminowa B L 0,28‰ Błękit trwały na światło S eks.	
25	0,1‰ Żółcień aminowy E 0,03‰ Czerwień aminowa B L 0,08‰ Błękit trwały na światło S eks.	
26	0,12‰ Żółcień aminowy E 0,04‰ Czerwień aminowa B L 0,1‰ Błękit trwały na światło S eks. †	
27	0,2‰ Żółcień aminowy E 0,07‰ Czerwień aminowa B L 0,17‰ Błękit trwały na światło S eks.	










Przemysł Chemiczny w Polsce, Spółka Akcyjna w Zgierzu.

28	0,05% Żółcień aminowy E 0,04% Czerwień aminowa B L 0,09% Błękit trwały na światło S eks.	
29	0,05% Żółcień aminowy E 0,05% Czerwień aminowa B L 0,1% Błękit trwały na światło S eks.	
30	0,1% Żółcień aminowy E 0,1% Czerwień aminowa B L 0,2% Błękit trwały na światło S eks.	
31	0,04% Żółcień aminowy E 0,04% Czerwień aminowa B L 0,065% Błękit trwały na światło S eks.	
32	0,07% Żółcień aminowy E 0,08% Czerwień aminowa B L 0,13% Błękit trwały na światło S eks.	
33	0,15% Żółcień aminowy E 0,15% Czerwień aminowa B L 0,25% Błękit trwały na światło S eks.	
34	0,05% Żółcień aminowy E 0,05% Czerwień aminowa B L 0,1% Błękit trwały na światło S eks.	
35	0,13% Żółcień aminowy E 0,12% Czerwień aminowa B L 0,2% Błękit trwały na światło S eks.	
36	0,23% Żółcień aminowy E 0,8% Czerwień aminowa B L 0,35% Błękit trwały na światło S eks.	










Przemysł Chemiczny w Polsce, Spółka Akcyjna w Zgierzu.

37	0,05% Żółcień aminowy E 0,11% Czerwień aminowa B L 0,07% Błękit trwały na światło S eks.	
38	0,1% Żółcień aminowy E 0,23% Czerwień aminowa B L 0,15% Błękit trwały na światło S eks.	
39	0,18% Żółcień aminowy E 0,4% Czerwień aminowa B L 0,25% Błękit trwały na światło S eks.	
40	0,08% Żółcień aminowy E 0,12% Czerwień aminowa B L 0,08% Błękit trwały na światło S eks.	
41	0,15% Żółcień aminowy E 0,23% Czerwień aminowa B L 0,15% Błękit trwały na światło S eks.	
42	0,3% Żółcień aminowy E 0,45% Czerwień aminowa B L 0,3% Błękit trwały na światło S eks.	
43	0,04% Żółcień aminowy E 0,1% Czerwień aminowa B L 0,06% Błękit trwały na światło S eks.	
44	0,09% Żółcień aminowy E 0,25% Czerwień aminowa B L 0,13% Błękit trwały na światło S eks.	
45	0,16% Żółcień aminowy E 0,5% Czerwień aminowa B L 0,25% Błękit trwały na światło S eks.	










Przemysł Chemiczny w Polsce, Spółka Akcyjna w Zgierzu.

46	0,12‰ Czerwień aminowa B L 0,1‰ Błękit trwały na światło S eks.	
47	0,18‰ Czerwień aminowa B L 0,16‰ Błękit trwały na światło S eks.	
48	0,38‰ Czerwień aminowa B L 0,3‰ Błękit trwały na światło S eks.	
49	0,01‰ Żółcień aminowy E 0,08‰ Czerwień aminowa B L 0,03‰ Błękit trwały na światło S eks.	
50	0,02‰ Żółcień aminowy E 0,23‰ Czerwień aminowa B L 0,06‰ Błękit trwały na światło S eks.	
51	0,05‰ Żółcień aminowy E 0,3‰ Czerwień aminowa B L 0,09‰ Błękit trwały na światło S eks.	
52	0,01‰ Żółcień aminowy E 0,1‰ Czerwień aminowa B L 0,02‰ Błękit trwały na światło S eks.	
53	0,07‰ Żółcień aminowy E 0,17‰ Czerwień aminowa B L 0,05‰ Błękit trwały na światło S eks.	
54	0,04‰ Żółcień aminowy E 0,36‰ Czerwień aminowa B L 0,08‰ Błękit trwały na światło S eks.	

Przemysł Chemiczny w Polsce, Spółka Akcyjna w Zgierzu.

55	<p>0,05% Żółcień aminowy E</p> <p>0,06% Błękit trwały na światło S eks.</p>	
56	<p>0,13% Żółcień aminowy E</p> <p>0,15% Błękit trwały na światło S eks.</p>	
57	<p>0,2% Żółcień aminowy E</p> <p>0,23% Błękit trwały na światło S eks.</p>	
58	<p>0,085% Żółcień aminowy E</p> <p>0,04% Błękit trwały na światło S eks.</p>	
59	<p>0,2% Żółcień aminowy E</p> <p>0,15% Błękit trwały na światło S eks.</p>	
60	<p>0,4% Żółcień aminowy E</p> <p>0,32% Błękit trwały na światło S eks.</p>	
61	<p>0,1% Żółcień aminowy E</p> <p>0,04% Błękit trwały na światło S eks.</p>	
62	<p>0,32% Żółcień aminowy E</p> <p>0,12% Błękit trwały na światło S eks.</p>	
63	<p>0,66% Żółcień aminowy E</p> <p>0,25% Błękit trwały na światło S eks.</p>	

Przemysł Chemiczny w Polsce, Spółka Akcyjna w Zgierzu.

64	0,2% Błękit trwały na światło S eks. 0,02% Żółcień aminowy E	
65	0,45% Błękit trwały na światło S eks. 0,045% Żółcień aminowy E	
66	0,68% Błękit trwały na światło S eks. 0,075% Żółcień aminowy E	
67	0,2% Błękit trwały na światło S eks. 0,035% Żółcień aminowy E	
68	0,42% Błękit trwały na światło S eks. 0,08% Żółcień aminowy E	
69	0,83% Błękit trwały na światło S eks. 0,16% Żółcień aminowy E	
70	0,18% Błękit trwały na światło S eks. 0,04% Żółcień aminowy E	
71	0,4% Błękit trwały na światło S eks. 0,1% Żółcień aminowy E	
72	0,7% Błękit trwały na światło S eks. 0,18% Żółcień aminowy E	

Prac. Reg.

27

66/69

See previous